



Port Atlantic House
Noorderlaan 147b9
2030 Antwerp - Belgium
verf@liquisol.com
www.liquisol.com

versie 240313



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9,2030 Antwerp, Belgium
VAT: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 verf@liquisol.com
In case of conflict: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



2WHITE is een witte, reflecterende coating aan te brengen op platte daken van EPDM, bitumen roofing, asfalt shingles, Eternit etc. 2WHITE is een waterbasis gedragen elastomeer acryl coating .



Bekijk "how to install" film. Reinig het dak met s00p RWC en een hogedruk reiniger. Het dak moet een hellingsgraad van 15% hebben.



2WHITE wordt geleverd in een pouch zak met schroefdop. Bewaren tussen 4°C en 30°C , niet blootstellen aan direct zonlicht. Verbruik 6 maanden na opening, 2 jaar na aankoop.

EAN code 5 liter = 5425027112058

Het verbruik op roofing is 3 m² per liter of 15 m² per 5 liter pouch zak.



Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, indien het materiaal wordt verspoten is het volgende noodzakelijk: Masker, combinatiefilter tenminste A/P2. Geschikte handschoenen en werkkleding dragen. De EU limiet voor dit product is (Klasse A/i) : 2010: 140g/ liter.Het VOC gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max 50g/ liter. Lees de [MSDS](#).



Authorized Liquisol Applicator ALA kan 3 jaar fabrieksgarantie geven. Bij een juiste installatie wordt een lifetime van 5 tot 8 jaar verwacht. Bij plasvorming kan er geen hechting gegarandeerd worden.



Gebruik ruwe keerborstel+ s00p RWC + hogedruk reiniger + muurverf roller of gebruik krachtige airless spuit- machine met nozzle : 521 bij 120 bar druk.

**Aanbrengen bij min 10°C , relatieve vochtigheid : max 80%
Oppervlakte temperatuur: min 10°C- max 35°C Niet toepassen bij volle zon of bij grote regenkans of vochtigheid;Opdrogen bij 20°C en 65% RH (relatieve vochtigheid) Regenbestendigheid: 24 uur**



Teken met een krijtje vlakken van 10 m² (333 cm op 333 cm.) Om start fouten te vermijden, spuit je eerst 1 vlak. Vul de emmer bij en schilder 2 vakken van 10 m². Meet uw verbruik en pas indien nodig uw schilder techniek aan zodat u de juiste hoeveelheid gebruikt.