



Wiser With Energy

Technical Data Sheet

V200124

FACADE5finish



Liquisol bv, Noorderlaan 147 B9.2030 Antwerpen, Belgien
Umsatzsteuer: BE0648.867.048 Tel: +49 151 65943121
pierre@liquisol.com



Im Falle eines Online-Kaufkonflikts: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



FACADE5finish ist eine solare, reflektierende, wasserbasierte Acrylbeschichtung für Wände und Dächer. Erhältlich in fast jeder RAL-Farbe.



Besuchen Sie den Film "How to install".
Sie müssen die Oberfläche mit s00p RWC reinigen.



FACADE5finish ist aus praktischen Gründen in einem Plastikbeutel mit Schraubverschluss verpackt. Es muss zwischen 4°C und 30°C gelagert werden und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 4EVERblue muss innerhalb von 6 Monaten nach Öffnung oder 2 Jahren nach dem Kauf verwendet werden.
EAN code 5 liter = 5425027113154

Der Verbrauch pro Liter beträgt 6m² ,5 Liter = 30m²



Bei der Verwendung dieses Produkts sollten Sie Schutzkleidung tragen. Beim Sprühen von 4EVERblue sollten Sie eine Maske mit einem Kombinationsfilter von mindestens A/P2 tragen. Handschuhe und Overalls sollten ebenfalls getragen werden. Der EU-Grenzwert für 3SEASONSblue ist (Klasse A/i) : 2010: 140g/Liter. Der VOC-Gehalt liegt bei 5g/Liter. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.



Der Authorized Liquisol Applicator kann 5 Jahre Werksgarantie geben.
Bei korrekter Installation ist mit einer Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren zu rechnen.



Mit einem 8 mm Farbröller lackieren oder eine Airless-Spritzmaschine mit Düse 517 verwenden, Druck = 120 bar (WSB PS 3.20)

bei min 10°C anwenden, relative Luftfeuchtigkeit = max 80%
Oberflächentemperatur = min 10°C- max 35°C. Nicht in voller Sonne oder bei hohem Risiko bei Regen oder Feuchtigkeit anwenden;
trocken = 18h bei 20°C und 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit).



Schwarz RAL 7021: Nahinfrarot-Reflexionsgrad = 42%, Sonnenreflexionsgrad = 26%
Blau RAL 5015: Nahinfrarot-Reflexionsgrad = 69%, Sonnenreflexionsgrad = 47%
Beige RAL 1013: Nahinfrarot-Reflexionsgrad = 86%, Sonnenreflexionsgrad = 77%
Terracotta RAL: Nahinfrarot-Reflexionsgrad = 47%, Sonnenreflexionsgrad = 54%