



Wiser With Energy

# Fiche Technique

V181003

## 2WHITE



Liquisol bvba Noorderlaan 147 B9, 2030 Anvers, Belgique  
TVA: BE0648.867.048 tel: 00 32 32 56 01 72 [verf@liquisol.com](mailto:verf@liquisol.com)  
En cas de problème avec une commande en ligne: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>



2WHITE est un enduit pare-soleil blanc qui peut être appliqué sur des toits EPDM, bitume noir, bardeaux d'asphalte, tuiles Eternit, etc. 2WHITE est un enduit acrylique élastomérique à base d'eau qui forme un film blanc élastique après séchage.



Il faut nettoyer la surface avec du s00p RWC et un nettoyeur à haute pression. Cliquer ici pour voir la vidéo « [comment installer](#) ». La surface doit avoir une pente d'au moins 15%.



Pour plus de facilité d'utilisation, 2WHITE est contenu dans une pochette plastique avec un bouchon à vis. A conserver entre 4 et 30 °C, à l'abri du soleil. 2WHITE doit être utilisé dans les 6 mois après ouverture ou 2 ans après la date d'achat.  
Code EAN 5 litres : 5425027112058

Sur une toiture : 2WHITE couvre une surface de 3 m<sup>2</sup> par litre.  
Pour 5 litres de produit : 15 m<sup>2</sup>



Veillez à porter des vêtements de protection en utilisant ce produit. En pulvérisant 2WHITE, porter un masque et une combinaison filtrante A/P2 minimum. Porter également des gants et un bleu de travail. La limite européenne pour 2WHITE est : 2010 : 140 g/litre (classe A/i). Niveau de COV (composés organiques volatils) : 50 g/litre. Pour plus d'information, consulter [la fiche de données de sécurité \(FDS\)](#)



L'Authorised Liquisol Applicator possède une garantie usine de 3 ans. Dans des conditions d'installation correctes, on peut atteindre une durée d'utilisation de 5 à 8 ans.



Utiliser un pinceau + du s00p RWC + un nettoyeur haute pression + un essuyeur + un rouleau de peinture ou une machine à projeter dotée d'un embout 517 à pression 120 bars : WSB PS3.20

Appliquer à minimum 10°C, dans des conditions d'humidité relative : maximum 80%. Température de la surface : 10°C minimum, 35°C maximum. Ne pas appliquer en plein soleil ou lorsqu'il risque de pleuvoir ou par une météo humide. Résiste à la pluie en 2 heures à 20°C et à 65% d'humidité relative



Diviser le toit en carrés de 10 m<sup>2</sup> avec un crayon. (333 cm par 333 cm). Pour éviter des erreurs, enduire d'abord 1 carré puis remplir à nouveau la machine à projeter. Faire de même si vous utilisez un rouleau pour plus de sécurité. Puis appliquer 2 x 10 m<sup>2</sup> et mesurer la quantité de peinture utilisée. Adapter l'utilisation aux besoins

